

### Instruções para obter um brilho mais rápido em um piso de concreto tratado com a fórmula Ashford

Em pisos de concreto com efeito vitreo, um brilho natural tipo cera aparecerá entre 6-12 meses após a aplicação da Ashford Formula através do uso normal. A limpeza diária regular com uma lavadora automática e escovas de cerdas duras ou uma almofada preta trará lentamente o brilho, geralmente dentro de 3 a 6 meses. Este brilho pode ser acelerado ainda mais aplicando uma polidora, polindo o piso ou uma combinação de ambos os processos. As opções a seguir são apenas algumas das diferentes técnicas que podem ser usadas.

**Nota: A superfície de concreto deve ter pelo menos 28 dias antes de usar esses procedimentos.**

#### PASSO 1

Limpe completamente o piso da nata de concreto, óleo ou outros contaminantes com o limpador de piso CreteClean Plus da Curecrete Distribution, Inc.. Uma “polidora” pode ser utilizada apenas em uma superfície de concreto limpa que tenha sido tratada com a Fórmula Ashford. Para obter diretrizes de limpeza detalhadas, entre em contato com a Curecrete Distribution Inc.

#### PASSO 2 (Opção A)

A “polidora” deve ser utilizada no concreto onde o tratamento original da Ashford Formula tem pelo menos duas semanas. Use um pulverizador de baixa pressão para borrifar a superfície do piso a uma taxa de 20-25 m<sup>2</sup>/L, dependendo da qualidade e porosidade do concreto. Distribua uniformemente o material usando uma almofada de lã de cordeiro de 15 mm ou esfregão de microfibras, removendo poças, marcas e pegadas arrastando o aplicador para trás. O piso pode ser polido posteriormente com um polidor de propano (RPM de 1800-3500 recomendado) equipado com uma almofada de pelo preto ou de porco.

#### PASSO 2 (Opção B)

A “polidora” deve ser utilizada no concreto onde o tratamento original da Ashford Formula tem pelo menos duas semanas. Use um pulverizador de baixa pressão para borrifar a superfície do piso a uma taxa de 20-25 m<sup>2</sup>/L, dependendo da qualidade e porosidade do concreto. À medida que a Fórmula Ashford é pulverizada no chão, lustre imediatamente o chão com um polidor de propano com uma almofada preta ou uma almofada de pelo de porco. Isto irá endurecer o líquido Ashford Formula na superfície e dar um brilho.

**Cuidado: Uma “polidora” não deve entrar em contato com a água por um período não inferior a quatro (4) semanas.** Permitir que a superfície do concreto fique exposta à água antes que o período de quatro (4) semanas tenha decorrido resultará em manchas brancas na superfície que podem ser muito difíceis de remover. **Se a superfície do concreto não puder ser impedida de entrar em contato com a água por pelo menos quatro (4) semanas, o fabricante desaconselha a aplicação de uma “polidora”.**