



Descrição do Produto

RetroPel™ é um repelente de água e óleo formulado especificamente para pisos de concreto e tijoleira. Evita que o óleo penetre no piso e as reações de água que causam badejo.

Pisos de concreto recém-densificados e polidos permanecem suscetíveis à penetração de água e óleo porque o processo de densificação não foi totalmente alcançado. Durante o processo de densificação, o crescimento cristalino continua por até 12 meses.

O RetroPel foi formulado com fluoropolímeros avançados à base de água. Estas pequenas estruturas moleculares permitem a penetração máxima. Não é um selante tópico, mas sim um selante penetrante que preenche as lacunas microscópicas na estrutura cristalina do piso. Não altera a aparência do piso.

BENEFÍCIOS

- Fornece repelência de óleo e água
- Selante penetrante que preenche lacunas microscópicas no piso
- Protege pisos recém-densificados e polidos de reações de água que causam badejo
- Não afeta a aparência do piso
- Aplicação fácil e sem estresse; menos fadiga do aplicador
- Não requer polimento para curar
- Ideal para todos os pisos tratados Ashford Formula™ e RetroPlate®
 - novos ou antigos, padrão ou coloridos - e todos os pisos de concreto e tijoleira.



Guia de seleção de produtos

	Retro Pel	Retro Shield	Retro Guard
Proteção ácida	Nenhum	Medio	Alto
Repelência de óleo e água	Alto	Medio	Baixo
Aprimoramento de tintura	Nenhum	Alto	Alto
Aprimoramento de brilho	Baixo	Medio	Alto
Selador Penetrante	Sim	Sim	Não
Selante Tópico	Não	Sim	Sim
Facilidade de instalação	Fácil	Fácil	Medio
Facilidade de reparo	Médio	Fácil	Medio
Taxa de Cobertura	Médio	Alto	Alto



Informações técnicas

Forma:	Líquido transparente
Rendimento:	600-1,200 ft²/gal (15-30 m²/L)
Embalagem:	Jarro de 1 gal (3,79 L) Balde de 5 gal (19 L) Tambor de 55 gal (208 L) (a pedido)

Vida Útil: Um ano em recipiente selado de fábrica

Congelando : Protegido contra congelamento

Odor: Baixo odor

VOC: Teor de VOC 90 g/L. Está em conformidade com todos os regulamentos AIM VOC nacionais, estaduais e distritais conhecidos. Teor máximo de VOC 100 g/L.



Aplicação

Leia todas as instruções e informações SDS antes de usar. Use equipamento de segurança adequado. Sempre teste a superfície do piso para adequação e resultados desejados antes da aplicação geral. Avalie a transmissão de vapor ou outras possíveis preocupações. Deixe a superfície secar completamente antes da inspeção e aprovação.

PREPARAÇÃO

Proteja pessoas, veículos, propriedades, plantas e todas as superfícies não destinadas ao tratamento contra produtos, resíduos, respingos, fumaça e deriva do vento. Use polietileno ou outros materiais de proteção comprovados. Garanta a entrada de ar fresco e ventilação cruzada durante a aplicação e secagem. Remova qualquer sujeira, óleo, graxa, tinta, ceras, eflorescências e selantes de superfície antes da aplicação. Para obter melhores resultados, limpe o piso com CreteClean Plus com Scar Guard™ usando uma esfregona automática com almofadas azuis ou pretas ou um esfregão e balde. RetroPel pode ser aplicado 28 dias após a colocação do concreto.

Temperatura da superfície e do ar: A temperatura deve estar entre 40-80°F (4-26°C).

Equipamento: Pulverizador de bomba com ponta cônica ajustável (aproximadamente 0,5 gpm), almofada de microfibra, polidor de propano e almofada de polimento de cabelo natural macio (opcional) e equipamento de segurança apropriado.

Rendimento: Média de aproximadamente 600-1.200 ft²/gal (15-30 m²/L). A maioria dos pisos que foram densificados e polidos para granulação 800 ou superior renderá 900-1.000 pés²/gal (22-25 m²/L). Depende da porosidade do concreto, nível de polimento e método de aplicação.

PROCEDIMENTO DE APLICAÇÃO PADRÃO

Misture bem antes e durante o uso. Não agite. Agitação faz com que grandes quantidades de bolhas e espuma ocorram.

Mascare e proteja quaisquer rodapés ou áreas adjacentes para evitar respingos e borrifos em superfícies não destinadas a serem tratadas.

Aplique generosamente uma camada uniforme de selador com um pulverizador de bomba. Deixe o produto penetrar no chão e trabalhe com uma almofada de microfibra até que o chão esteja completamente saturado.

Se a primeira aplicação for absorvida imediatamente, uma segunda aplicação deve ser aplicada “úmido sobre úmido” antes da secagem da primeira aplicação.

Todo o produto deve penetrar no concreto e não deve secar na superfície. Se o excesso de produto secar na superfície, o polimento pode ser usado para remover a névoa.

Não ande sobre a superfície até que esteja completamente seca. Não deixe água parada na superfície tratada do piso até depois de no mínimo 24 horas. A cura total é alcançada em 24 horas.

Após a aplicação, enxágue e lave todo o equipamento com água limpa.

MANUTENÇÃO

Não use detergentes ácidos ou detergentes que contenham sulfatos ou hidróxidos. Use CreteClean Plus com detergente Scar Guard em esfregões ou baldes de esfregão para obter melhores resultados. Mantenha o piso limpo, removendo sujeira e detritos. Limpe os derramamentos rapidamente.



Garantia, Assistência Técnica e Informações SDS

GARANTIA

O fabricante garante que este produto está livre de defeitos. Quando permitido por lei, nenhuma outra garantia com relação a este produto, expressa ou implícita, incluindo, sem limitação, as garantias implícitas de comercialização ou adequação a uma finalidade específica. O comprador será responsável por realizar seus próprios testes para determinar a adequação deste produto para sua finalidade específica. A responsabilidade será limitada em todos os casos ao fornecimento de produto suficiente para tratar novamente as áreas específicas nas quais o produto defeituoso foi aplicado. A aceitação e uso deste produto isenta o fornecedor de qualquer responsabilidade, de qualquer origem, incluindo responsabilidade por danos acidentais, consequentes ou resultantes, seja devido à quebra de garantia, negligência ou estendida por representantes da RetroPel, seus distribuidores, aplicadores ou revendedores.

SERVIÇOS TÉCNICOS E CONTATO DE EMERGÊNCIA

Contatar Formula TEC (11) 97722-7570 ou engenharia@formulatec.com.br

SDS

Para informações SDS, por favor [clique aqui](#) ou scaneie o código.



PRODUTOS DE APOIO

Entre em contato com a Formula TEC para obter mais informações sobre os produtos de suporte:

- Ashford Formula™
- CreteClean Plus with Scar Guard™
- CreteClean Plus with Scar Guard - Single Dose™
- CreteFill Pro Series™ Joint Fillers and Repair Products
- CreteStrip™
- Diamonds & Dyes
- KickStart™
- RetroGuard™
- RetroPlate™
- RetroShield™
- SaltSlayer™